



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Замазка «КОЛЛЕКЦИЯ» для выбоин и трещин

Тип	Шпаклевка
Область применения	Для уплотнения, заделки щелей, глубоких выбоин и неровностей в бетонных, металлических и других поверхностях. Подходит для фасадных и внутренних работ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение

Подготовка: поверхность очистить от пыли и грязи, непрочные участки удалить, загрунтовать (для максимальной адгезии рекомендуется использовать акрилатную грунтовку «Оптилюкс для внутренних работ» или «Оптилюкс для наружных или внутренних работ»). Замазку тщательно перемешать. В случае загустевания разбавить небольшим количеством воды (до консистенции густой сметаны). При излишнем разбавлении возможно появление трещин.

Заделка щелей и выбоин: замазку нанести металлическим шпателем в один или несколько слоев. Каждый последующий слой наносить после полного высыхания предыдущего (время высыхания 24 часа при слое 5мм, относительной влажности 70% и температуре +20°C). Для получения ровной гладкой поверхности замазку через 5-15 минут после нанесения выгладить с помощью шпателя или пластмассовой терки. Уплотнение стекла в раме, затирка швов: замазку нанести шпателем или ножом. Облицовка плиткой: слой замазки толщиной 2-3мм нанести на плитку зубчатым шпателем, затем прижать к стене на 5-15 секунд. Заделка швов по монтажной пене: срезать высохшую монтажную пену. Нанести на пену тонкий слой замазки металлическим шпателем, практически вдавливая замазку в пену. После высыхания замазки поверхность можно подвергать дальнейшей отделке. Эксплуатация: не допускать длительного нагрева выше +75°C. После полного высыхания замазку можно оклеивать обоями и окрашивать.

Свойства

- устойчива к растрескиванию;
- безусадочная;
- пластична и удобна в работе;
- водостойкая;
- экологически безопасна, не содержит токсичных компонентов;
- высокая адгезия к любым видам строительных оснований.

Расход

1кг/м²

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от +5С до +30С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.

Срок годности

12 месяцев.