

Краска масляная МА-15 «Optilux», сурик

Область применения

Сурик произведен по ГОСТ 10503-71. Применяется для наружных и внутренних отделочных работ (кроме окраски полов). Подходит для окраски металлических и деревянных изделий.

Сурик МА-15 "Optilux" используется для антикоррозионной защиты металла.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение

Перед применением Сурик МА-15 "ОПТИЛЮКС" тщательно перемещать. Что бы разбавить Сурик до необходимой консистенции применяются: бензин-растворителем, разбавителем для масляных красок, скипидаром. Перед нанесением необходимо подготовить поверхность к окраске: очистить от грязи, пыли, жировых и других загрязнений (ржавчины, окалин, старой отслоившейся краски). После очистки поверхности ее необходимо обезжирить растворителем. Так же перед окрашиванием можно покрыть подготовленную поверхность Грунтовкой ГФ-021 «Optilux» для увеличения адгезии и защитных свойств Сурика МА-15.

Наносят Сурик МА-15 «Optilux» на сухую поверхность кистью или валиком ровным слоем. Окрашивание производят одним или двумя слоями.

Свойства

- применяется для наружных и внутренних отделочных работ (кроме окраски полов);
- подходит для окраски металлических и деревянных изделий;
- сурик МА-15 «Optilux» используется для антикоррозионной защиты металла

Время высыхания

каждого слоя при температуре 20°C - 10 часов.

Расход

на один слой требуется 100-200 г/м² в зависимости от цвета краски и состояния поверхности.

Хранение

В плотно закрытой таре,предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре не более +40°C.

Срок годности

18 месяцев.