

Клей «Optilux» для напольных покрытий



Тип

Клеи

Область применения

Для приклеивания внутри помещений к впитывающим основаниям (бетон, кирпич, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП, гипсокартон и т.п.): линолеума, ковролина, спецпокрытий на джутовой, тканевой, ТЗИ основе, а также керамической и мозаичной облицовочных плит

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение

Подготовка основания: очистить от пыли и грязи, осыпающиеся и непрочные участки поверхности удалить, выровнять и просушить. Приклеивание напольных покрытий: напольное покрытие должно быть раскроено в соответствии с местом приклеивания и выдержано на поверхности в раскатанном состоянии для расправления и удаления заломов.

Нанесение: клей перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Нанести клей зубчатым или простым шпателем на подготовленное основание слоем до 4 мм, уложить напольное покрытие и прижать его к основанию путем прикатывания или приглаживания. Стыки и края покрытия желательно прижать грузом на 3-4 часа. Сварку стыков и швов проводить через 48 часов.

Приклеивание плитки: плитку с нанесенным kleem прижать к основанию на 5-10 сек. Пятна kleя с облицовки удалить влажной губкой до высыхания kleя. Время высыхания 24-48 часов в зависимости от условий. Затирку швов проводить через 48 часов. Максимальную прочность kleевой шов достигает через 7 дней. Работы проводить при температуре не ниже +5°C. Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ.

Свойства

Для приклеивания внутри помещений к впитывающим основаниям (бетон, кирпич, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП, гипсокартон и т.п.):

- линолеума, ковролина, спецпокрытий на джутовой, тканевой, ТЗИ основе;
- керамической и мозаичной облицовочных плиток

Расход

до 1,5 кг на 1 кв.м. поверхности.

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от -30°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.

Срок годности

12 месяцев.