

Грунт - эмаль «Optilux» по ржавчине 3 в 1



Область применения

Для защитной окраски как чистых металлических, стальных и чугунных поверхностей, так и ржавых или частично прокорродировавших, находящихся внутри помещений, а также подвергающихся атмосферным воздействиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение

Перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить раствором уайт-спирита (нефрасом С4-155/200), сольвентом. Поверхность перед окрашиванием очистить от пыли, старого отслоившегося лакокрасочного покрытия, жировых загрязнений, непрочно держащейся ржавчины, окалины и других загрязнений, обезжирить уайт-спиритом или растворителем 646, 647, просушить.

Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 наносится методом распыления, кистью или валиком в 2-3 слоя. Температура окружающей среды при нанесении должна быть не ниже +5°C.

Свойства

- сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионной грунтовки, декоративной эмали и позволяет проникать в ржавчину, преобразовывает ее и останавливает дальнейшее развитие коррозии на металле, обеспечивая долговременную защиту металла от атмосферных воздействий (в том числе и непокрытого ржавчиной).
- высокотехнологична при окрашивании, не требует предварительного нанесения грунтовки.
- имеет высокую скорость высыхания.

Время высыхания

каждого слоя при температуре +20°C и относительной влажности 65% - 2 часа, до готовности к механическим воздействиям или нанесению других эмалей - **12** часов. При температуре ниже +15°C и относительной влажности воздуха выше 70% время высыхания увеличивается.

Расход

100-200 г/м² на однослоиное покрытие, в зависимости от цвета, типа поверхности, метода нанесения, качества предварительной подготовки поверхности.

Хранение

В плотно закрытой таре предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре не более +40°C. Если при хранении на поверхности грунт-эмали образуется пленка, перед употреблением ее следует удалить, а грунт-эмаль тщательно перемешать.

Срок годности

18 месяцев.