

Мастика «ОПТИЛЮКС» битумная изоляционная (МБИ)

Тип Битумная гидроизоляция

Область применения Предназначена для антикоррозионной защиты бетонных, металлических, деревянных и других конструкций. Применяется для обработки минеральных и старых битумных оснований с целью их обеспыливания и повышения адгезии последующих гидроизолирующих или кровельных битумных материалов при устройстве новых кровельных ковров, гидроизоляции и проведения ремонтных работ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание Изготавливается из высококачественных битумов, органических растворителей, специальных полимерных добавок и минерального наполнителя.

- обладает высокой адгезией и хорошими клеящими и гидроизоляционными свойствами.
- после высыхания сохраняет эластичную структуру.
- морозостойкая.

Способ применения Для получения более качественного гидроизоляционного слоя на пористых, и "слабодержащихся" - мелящихся поверхностях предварительно поверхность обработать битумным праймером. Перед применением мастику тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют сольвентом (нефрасом), уайт-спиритом, керосином или аналогичными растворителями. Основание перед применением должно быть сухим, чистым, прочным, без инея и льда, не содержать веществ, снижающих адгезию. Мастику наносят при помощи шпателя, валика, кисти путем налива с последующим разравниваем. Для лучшей адгезии мастика может применяться в разогретом состоянии. Температура воздуха и основания при проведении работ должна быть от -10 до +40°C, относительная влажность воздуха - не более 80%.

Расход 1,5-2,5 кг/м² в зависимости от поверхности при толщине наносимого слоя 1,0 - 2,0 мм.

Время высыхания нанесенного слоя при температуре 20°C от 3 до 24 часов в зависимости от влажности воздуха. При низких температурах время высыхания увеличивается.

Техника безопасности

- мастика содержит горючие органические растворители.
- при работе с праймером запрещается курить и пользоваться открытым огнем.
- не следует допускать попадания праймера на открытые участки кожи, в глаза и рот.
- при попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.
- при проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками.

Срок годности 24 месяца.