



ОГНЕБИОЗАЩИТА

«А3» II степень защиты

Тип	огнебиозащитный состав II степени огнезащитной эффективности.
Область применения	<p>Состав для обработки древесины для защиты от грибка, плесени и дереворазрушающих насекомых. Останавливает первичное биопоражение древесины. Состав обладает II группой огнезащитной эффективности, переводит древесину в трудновоспламеняемый материал. При контакте с огнем образует огнестойкий теплоизоляционный слой.</p> <p>Применяется для пропитки деревянных поверхностей (неокрашенных или очищенных от старых покрытий) внутри снаружи помещений, а также фанеры, ДВП, ДСП. Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 и высокий уровень защиты от биопоражений. Не меняет строительных качеств древесины, не изменяет структуру и не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию, окраске.</p>



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение	очистить обрабатываемую поверхность от грязи, старых покрытий. Влажность древесины должна быть не более 30%, температура окружающей среды не ниже 5°C. Наносить кистью, валиком в два и более слоя или методом
Свойства	<ul style="list-style-type: none">• II группа огнезащитной эффективности, переводит древесину в трудновоспламеняемый материал;• обеспечивает защиту древесины от грибков, плесени и дереворазрушающих насекомых;• останавливает первичное биопоражение древесины;• не содержит органических растворителей, без запаха.
Расход	<ul style="list-style-type: none">• II группа огнезащитной эффективности – 500 гр/кв. м;• биозащита – 250 г/кв.м.
Хранение	Хранить в плотно закрытой заводской таре при t от +5°C до +30°C, возможно замораживание во время транспортировки, после оттаивания и перемешивания состав полностью восстанавливает свои свойства.
Срок годности	3 года.