

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГИДРОФОБИЗАТОР?

В качестве добавки.

1

1 литр на
100 кг цемента.



2



Если не знаете, сколько цемента в растворе – найдите в Интернете состав вашей марки бетона или позвоните поставщику.

Популярные марки бетона и их процентное соотношение компонентов:

Марка бетона	Цемент	Песок	Щебень
M100	10%	30%	60%
M150	13%	29%	58%
M200	15%	27%	58%
M300	20%	26%	54%
M400	24%	25%	51%
M500	20%	25%	55%

3

Далее следуем формуле, чтобы узнать вес цемента

Вес цемента кг = Общий вес бетона × % цемента в смеси

4

Следующим шагом считаем сколько добавки необходимо

Количество добавки л = вес цемента : 100

5

Разведите нужное количество ускорителя твердения
в 10% воды от всей воды.

6

Влейте этот раствор в бетонную смесь
и хорошо перемешайте.



Пример:

Дано:

Бетон M500 = 850кг
Цемент в составе = 20%

Решение:

Вес цемента = $850 \times 20\% = 170$ кг цемента

Количество добавки = $170\text{кг} : 100 = 1,7$ л добавки

Ответ:

для 850 кг бетонной смеси требуется 1,7л добавки

В качестве самостоятельного средства.

- Очистить поверхность (от пыли, грязи, масел и тп).
- Перед нанесением слегка увлажнить обрабатываемую поверхность.
- Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 2 слоя без промежуточной сушки

Расход: 125-150 г/м2 в 1 слой.